

Materiaal

Polymeeroplossing

Leveringsvorm

Kleur	1 liter blik 12 stuks/doos	5 liter emmer Per stuk
Kleurloos	ME901304180	ME901303446

Technische informatie

Eigenschap	Norm	Specificatie
Basis		synthetisch rubber
Systeem	R11	oplosmiddelhoudend
Brandgevaar		licht ontvlambaar
Vlampunt		-1 °C
Droogtijd		10 tot 30 minuten (afhankelijk zuiging)
Verbruik		ca. 6 m ² per liter (afhankelijk ondergrond)
Houdbaarheid		18 maanden in ongeopende bus/blik
Verwerkingstemperatuur		-5 °C tot max. +40 °C
Opslagtemperatuur		+5 °C tot max. +25 °C
Opslag		droog, beschermen tegen vorst

Vorbereiding

- De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn.
- Losse beton- en cementresten verwijderen.
- Verfresten en impregneermiddel moeten van de hechtvlakken verwijderd worden.

Verwerking

- Gelijkmatic en zorgvuldig op de ondergrond aanbrengen.
- Indien noodzakelijk, oppervlakken die niet moeten worden voorbehandeld met plakband afplakken.
- Verpakking altijd goed afgesloten bewaren.
- Droogtijd 10 tot 30 minuten.

Reiniging

Spetters moeten direct worden verwijderd.

Let op

- Niet verdraagzaam met verf.
- Lakken en kunststoffen kunnen loslaten.
- Verdraagzaamheid testen alvorens te gebruiken.

Veiligheidsaanbevelingen

Gebruik handschoenen. Goed ventileren. Niet roken. Draag een veiligheidsbril. Zie voor verdere informatie het veiligheidsinformatieblad.



ME901

Butyl- & Bitumenprimer

Wordt toegepast als voorbehandeling van poreuze en zuigende ondergronden bij de verwerking van illbruck butyl- en bitumenbanden.

Productvoordelen

- Optimalisatie van de hechting
- Versteving van het oppervlak
- Korte droogtijd
- Lage viscositeit (dun ingesteld)

ME901

Butyl- & Bitumenprimer



Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de CPG Europe organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.



Tremco CPG Netherlands B.V.

Vlietskade 1032
4241 WC Arkel
Nederland
T: +31 (0)183 568019
F: +31 (0)183 568010

info.nl@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com/nl_NL/index.html